



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: A1

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex	Summe PAK	
				im Eluat [mg/l]	nach EPA [mg/kg]	
DS	0/8	1,5	1,5	0,03	6800	Gefahrgut!
Asphalt	0/5	5,0	6,5			
Asphalt	0/16	1,5	8,0			



Oberkante im Foto an der Unterseite des Bohrkerns (Bohrkern steht auf dem Kopf!)

Entnahmestelle: A2

Schichtenaufbau				Prüfung auf teerhaltige Bestandteile		Verwertungs- klasse nach RuVA-StB 01 (Fassung 2005)
Material		Einbaudicke [cm]	Tiefe UK [cm u. SOK]	Phenolindex im Eluat [mg/l]	Summe PAK nach EPA [mg/kg]	
Asphalt	0/5	2,6	2,6	0,03	6800	Gefahrgut!
Asphalt	0/8	1,0	3,6			
Asphalt	0/5	3,5	7,1			